# MAXIFUGE

## HYDROFUGE DE MASSE POUR MORTIER ET ENDUIT IMPERMEABILISANT

## 1. PRESENTATION

**MAXIFUGE** est un **imperméabilisant de masse** pour couche mince directement sur parpaings.

## 2. DOMAINE D'APPLICATION

- **Protection des fondations.**
- **Façades exposés à la pluie.**
- **Joints de maçonnerie.**

## 3. AVANTAGES

- Elaboration directe d'un mortier d'imperméabilisation.
- **Application en couches minces.**
- **Application directe sur parpaings.**
- **Recouvrable par peinture, revêtement organique épais (RPE) et enduit à base de liant hydraulique.**

## 4. MODE D'EMPLOI

**Etat des supports** :
ils doivent être propres, sains, dépoussiérés, débarrassés de laitance ou de résidus d'huiles de décoffrage.

**Avant application :**
vérifier le bon arasement des joints, reboucher les nids de graviers du béton, arrondir les angles et les bas de paroi. Obturer les éventuelles fissures.
**Dilution :** dans l'eau de gâchage à raison de 1 L pour 35 kg de ciment dans un rapport E/C de 0,5 (soit 1 L de **MAXIFUGE** pour 17,5 L d'eau).

**Préparation du mélange** :
verser MAXIFUGE dans l'eau de gâchage sous agitation lente, puis le ciment et continuer l'agitation jusqu'à obtention d'une pâte souple et homogène.
**Pour l'application**, il est nécessaire de bien humidifier le support et l'application s'effectuera :

- de 1 à 1,5 kg /m$^2$ en première couche à l'aide d'une brosse ou d'une lisseuse (le support devra être parfaitement recouvert).
- et de 0,5 kg/m$^2$ en seconde couche dès le changement de la couleur de la première couche.

Temps ouvert : de 30 mn à 1 h en fonction de la température ambiante.
Après durcissement, ré-humidifier abondamment le revêtement. L'épaisseur du revêtement doit être de 1 à 2 mm minimum.
**Rendement :** 1 L de **MAXIFUGE** permet de traiter de 15 à 25 m$^2$ en deux couches.
Délai de remblaiement : 7 jours minimum
Délai de recouvrement : 7 jours minimum

*Si l'enduit au MAXIFUGE doit être recouvert, prévoir un primaire d'accrochage pour favoriser l'accroche du nouvel enduit.*

## 5. PRECAUTIONS ET SECURITE D'EMPLOI

- Non toxique. Sans COV .
- Stockage et utilisation de + 5 °C à + 35 °C à l'abri du gel.
- Ne pas appliquer sur briques et moellons de pierre.
- Ne résiste pas à la fissuration du support
- Ne pas appliquer sur sols.
- Ne pas appliquer sur support gelé, en cours de dégel ou s'il y a risque de gel dans les 24heures, en plein soleil ou sur support chaud.

Conditionnement disponible : Flacon de 1L

*Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie France Chimie se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.*

**Produit exclusivement réservé à un usage professionnel.**

**COMPAGNIE FRANCE CHIMIE**
42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND – Tél. 04 73 14 40 40
Fax 04 73 14 40 44 - Site web : www.dorthz.com
SAS au capital de 1 000 000 € - Siren 408 948 834 R.C.S Clermont-Ferrand – Code APE 2059